



Q 70-250

2K HS AS Clear Coat 2:1

Merkmale

70-250 Füllkräftiger 2K-Acryl-Klarlack mit UV-Schutz, der hohen Glanz und Schutz auf lösemittelhaltigen und wasserbasierenden Basislacken gewährleistet. Ideal geeignet zum Einsatz bei Spot Repair-Arbeiten bis hin zur Ganzlackierung. Hohe Beständigkeit gegenüber Witterungs- und Umwelteinflüssen, Chemikalien, vergilbungsfest, dauerhafte Glanzhaltung. Zudem verfügt 70-250 Clear Coat über eine ausgezeichnete Polierbarkeit.

Physikalische Eigenschaften



12 Monate



n/a



2:1 + 0-10%

70-205HN / 70-205HF

Anwendung



18 - 20 s
4 mm DIN



1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,5 bar



1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,5 bar

Verbrauch: 6 - 8 m²/l



1 - 2



Zwischenablüfzeit 5 - 10 min
Endablüfzeit vor Ofentrocknung 10 - 15 min



40 - 60 µm

Trocknung



staubtrocken: 30 - 40 min
griffest: 6 - 8 h
montagefest nach 24 h

griffest: 30 min
montagefest nach 2 h

kurzwellig 8 Minuten
mittelwellig 10 - 15 Minuten

20°
1 h mit 70-205HF Härter fast
4 h mit 70-205 HN Härter normal

Lagerung



Lagern Sie das Produkt an einem belüfteten Ort. Vor direkter Sonnenbestrahlung schützen. Zwischen +5°C und 20°C aufbewahren.

Sicherheit



Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.



Dieses Datenblatt dient nur zu Informationszwecken. Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem neuesten Stand der Technik und beruhen auf langjähriger Erfahrung bei der Herstellung unserer Produkte. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle Rechte vorbehalten.