



Q 70-275

2K Fast Clearcoat 2:1

Merkmale

70-275 ist ein qualitativ hochwertiger Acryl-Klarlack zur schnellen und rationellen Reparaturlackierung (Express-Technologie) speziell bei Ofentrocknung. Nach einer Trocknung von 15 Minuten bei 60 °C oder alternativ 25 Minuten bei 40 °C können die lackierten Teile nach Abkühlen bereits poliert werden. 70-275 2K Fast Clearcoat eignet sich auch zur PKW-Partielackierung. Verarbeitungsfertig nach Zugabe von 2K-Härter 70-260HN/70-260HF. Hervorragend beständig gegenüber Umwelt- und Witterungseinflüssen, vergilbungsfest und dauerhafte Glanzhaltung.


Physikalische Eigenschaften



12 Monate



2004/42/IIB(d)(420)<420



2:1
70-260HN / 70-260HF

Anwendung



17 - 19 s
4 mm DIN



1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,2 bar

Verbrauch: 9 - 10 m²/l



1,5 - 2



Zwischenablüfzeit 3 - 5 min
Endablüfzeit vor Ofentrocknung 10 - 15 min



50 - 60 µm

Trocknung



staubtrocken: 15 - 20 min
griffest: 1 - 2 h
montagefest nach 6 h

staubtrocken: 15 min (HN)
staubtrocken: 5 min (HF)
montagefest nach Abkühlung

kurzweilig 8 Minuten
mittelweilig 10 - 15 Minuten

20°
1 - 1,5 h

Lagerung



Lagern Sie das Produkt an einem belüfteten Ort. Vor direkter Sonnenbestrahlung schützen. Zwischen +5°C und 20°C aufbewahren.

Sicherheit



Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.



Dieses Datenblatt dient nur zu Informationszwecken. Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem neuesten Stand der Technik und beruhen auf langjähriger Erfahrung bei der Herstellung unserer Produkte. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle Rechte vorbehalten.